

[www.soceram.ro](http://www.soceram.ro)

**Fisa Tehnica BC 01/2009**

Data emiterii: 20.08.2013

Ed.1/rev.8/12.12.2019

**DUROTHERM BC 290x240x188**

Sistem de atestare 2+

Pagina: 1 din 2



**PRODUS: Elemente de zidărie din argilă arsă: Categoria I; P; 290x240x188**

**1. CARACTERISTICILE PRODUSULUI \***

| Caracteristici esențiale:   | Performanță                 | Specificațiile tehnice armonizate |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| Dimensiuni și toleranțe dimensionale <ul style="list-style-type: none"> <li>dimensiuni (mm): lungime<br/>lățime<br/>înălțime</li> <li>clasa de toleranță</li> </ul>   | 290<br>240<br>188<br>T1; R1 |                                   |
| Configurație <ul style="list-style-type: none"> <li>Direcție goluri - vertical</li> <li>Volum de goluri [%]</li> <li>Grosime comb. a pereților (ext. și int-long.) [%]</li> <li>Grosime comb. a pereților (ext. și int-trans.) [%]</li> </ul> | 41.0<br>32.0<br>51.0        |                                   |
| Rezistență medie la compresiune ( $N/mm^2$ )<br>( $\perp$ pe față de aşezare)   | 15                          |                                   |
| Stabilitate dimensională  | NPD                         | SR EN 771-1+A1:2015               |
| Aderență ( $N/mm^2$ )   | 0.29                        |                                   |
| Conținut de săruri solubile active  | Clasa S2                    |                                   |
| Reacție la foc  | Euroclasa A1                |                                   |
| Absorbția de apă (%)  | 18.3                        |                                   |
| Permeabilitate la vapozi de apă   | $\mu=5/10$                  |                                   |
| Izolare acustică împotriva zgomotului aerian direct <ul style="list-style-type: none"> <li>Densitate aparentă în stare uscată (<math>kg/m^3</math>)</li> </ul>  | Cca 1005                    |                                   |
| Densitate absolută în stare uscată ( $kg/m^3$ )   | Cca 1702                    |                                   |
| Conductivitate termică echivalentă ( $W/mk$ )   | 0.202                       |                                   |
| Durabilitatea împotriva îngheț-dezgheț  | Clasa F1                    |                                   |
| Substanțe periculoase   | NPD                         |                                   |

**2. INFORMAȚII PRIVIND PRODUSUL\***

Domeniul de utilizare al produsului este în construcții, pentru aplicații structurale și/sau nestructurale sub toate formele de ziduri, inclusiv zidărie cu pereți simpli sau dubli, pereți despărțitori, ziduri de susținere și de temelie și ziduri utilizate la subsol (cu asigurarea de hidroizolație conform CR6/2013), conform SR EN 771-1A1:2015

- pereți structurali în zone cu accelerări seismică  $\geq 0.20g$ ;
- pereți înrămați în cadre;
- zidărie obișnuită: pentru pereți interiori și exteriori;
- zidărie protejată: zidăria pereților exteriori care trebuie protejată printr-un strat de tencuială sau acoperire metalică;
- zidărie pentru gletuire: utilizată în interior sau exterior;
- zidărie de izolație termică: zidăria constă în elemente cu multe perforații.

Este bine ca în proiectare să se țină cont de dimensiunile elementelor de zidărie, pentru a preîntâmpina prea multe tăieri, în aşa fel încât un rând să fie format numai din cărămizi întregi, iar înălțimea clădirii să fie multiplu din înălțimea elementului plus mortarul.

Pentru a ajunge la cota dorită, acolo unde este necesară o distanță mai mică decât înălțimea cărămizii, se va utiliza același tip de cărămidă tăiată până la înălțimea necesară. Nu este recomandată utilizarea altui tip de cărămidă.

Când produsele se montează în cadre de beton armat, acestea din urmă trebuie izolate de regulă printr-un material din același tip cu zidăria, pentru a se evita formarea unei punți termice, iar pentru a evita apariția fisurilor se va aplica o plasă de sărmă sau fibră de sticlă.

Utilizarea produsului să se facă conform domeniului de aplicare al standardului de produs.

### **3. INSTRUCȚIUNI DE MANIPULARE ȘI TRANSPORT**

Cărămida se manipulează la încărcare și descărcare în mijloace de transport cu motostivuitoare și macarale. Cărămida se transportă înfoliată, pe un singur nivel, pentru a nu pune în pericol siguranța celorlalți participanți în trafic.

### **4. INSTRUCȚIUNI DE DEPOZITARE**

Depozitarea produselor se face pe platforme drepte care să nu conducă la deteriorarea acestora. Se interzice încărcarea și descărcarea cărămizilor prin aruncare și depozitarea sau transportul în grămadă. Se depozitează înfoliați în stive pe maxim două rânduri înălțime.

### **5. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Pentru zidire se va folosi mortar de rețetă (tip G), preparat la șantier sau preparat industrial (semifabricat industrial).

Grosimea rostului de zidire va fi de minim 12 mm. Direcția golurilor va fi verticală.

### **6. CONSUMUL DE CĂRĂMIZI NECESAR PENTRU ZIDIREA UNUI METRU CUB DE ZIDĂRIE**

Nr. cărămizi / m<sup>3</sup> zidărie = 68 buc.

### **7. DEFINIȚII:**

**Perete structural** = perete destinat să reziste forțelor verticale și orizontale care acționează în principal, în planul său

**Perete nestructural** = perete care nu face parte din structura principală a construcției și poate fi suprimat

**Zidărie protejată** = acea zidărie care este protejată împotriva penetrării apei.

Prezenta fisa tehnica înlocuiește toate versiunile anterioare.

\* capitulo in care s-au operat modificari fata de editia precedenta

Întocmit  
RSMI  
Ing.Ion Constantinescu

